

FARBATHANNE AL

PRESENTATION :

FARBATHANNE AL est une peinture de finition acrylique polyuréthane réticulée par des isocyanates, caractérisée par une excellente tenue au vieillissement et aux UV, en particulier en ambiance maritime, industrielle et rurale

PRINCIPALES QUALITES

- Brillant élevé.
- Séchage rapide.
- Excellente résistance aux agents chimiques.
- Excellente durabilité en extérieur.
- Excellente résistance à l'encrassement, donc facilement lavable.

CONDITIONNEMENT : 5 – 25 kg

CLASSIFICATION :

- AFNOR NFT 30003
- Famille I
- Classe 6 A

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT MELANGE :

Teinte :	Toutes teintes
Densité NFT 30020 :	1.20 +/- 0.05
Aspect :	Lisse, brillant
Point d'éclair NFT 30050 :	> 21°C
Durée pratique d'utilisation :	4 heures
Extrait sec en poids :	62 %
Extrait sec en volume :	45 %
Conservation :	1 an
Rapport de mélange en poids :	75 / 25
Rapport de mélange en volume :	2/1
Viscosité du mélange :	Coupe AFNOR n° 4 = 70 +/-10 secondes
Diluant :	Diluant PU

FARBA F.M.T

8 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU
Tél : 04.78.90.53.75 Fax : 04.78.90.55.16

PREPARATION DES SURFACES :**Aciers :**

Laminés à froid :

Dégraissage soigné, éventuellement phosphatation.

Application d'un primaire anticorrosion ou en monocouche (nous consulter).

Laminés à chaud :

Grenaillage au degré Sa 2.5.

Application d'une couche de FARBACOAT EV AP.

Autres systèmes : nous consulter.

Sur anciens fonds : s'assurer de la compatibilité et effectuer une préparation de surface adaptée de manière à obtenir un état de surface satisfaisant pour un bon accrochage.

CARACTERISTIQUES D'UTILISATION :**FARBATHANNE AL** doit être appliquée à une température supérieure à 5°C et à une hygrométrie < 85 %.

Procédés d'application	Diluant PU % en poids	Pression air	Pression peinture	Ø buses
Brosse, rouleau	Viscosité du mélange			
Pistolet pneumatique / pot sous pression	5%	0.8 bars		
Airless	Prêt à l'emploi		120 bars environ	13 / 1000 de pouce

SECHAGE A 20°C HR< 75 % pour 100 gr / m² :

Hors poussière 40 minutes

Sec au toucher 2 heures

Dur 8 heures

Entre couche mini 24 heures

maxi 1 mois

Avant mise en service 4 à 5 jours selon l'épaisseur du film et la température ambiante

FARBA F.M.T

8 rue Lavoisier 69680 CHASSIEU

Tél : 04.78.90.53.75 Fax : 04.78.90.55.16

