



FICHE TECHNIQUE

Nom : FARBALKYDE HES 2

DESIGNATION : Laque antirouille demi-brillante à base de résines alkydes en phase solvant.
Haut extrait sec. Séchage rapide.

CLASSIFICATION AFNOR : NF T 36005 : Famille I – Classe 4 a

DESTINATION DU PRODUIT

FONCTIONS : Couche de finition apte à résister aux atmosphères rurales et industrielles moyennement agressives.

SUPPORTS : Acier nu

LIMITES D'EMPLOI : Ne pas appliquer sur métaux non ferreux, ni acier galvanisé ou métallisé.
Pour des éléments exposés en intérieur et pour une protection durable, il doit être redoublé par lui-même.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES A 20 °C

PRESENTATION : Produit liquide prêt à l'emploi après dilution
ASPECT DU FILM SEC : Demi-brillant – Brillance sous angle de 60° : 20 % (suivant NF T 30064)
DENSITE (NF T 30020): 1.50 ± 0.05 (gris)
CONSISTANCE DE LIVRAISON : 120" coupe Afnor 4
EXTRAIT SEC (NF T 30060) : En poids : 81 % ± 2 % En volume : 66 % ± 2 % (gris)
NATURE DES SOLVANTS : Aromatiques
TENEUR EN COV : 290 g/litre

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPERATURE EXTERIEURE : Entre 5° et 30°C et température du subjectile supérieure d'au moins 3° au point de rosée pour éviter tout risque de condensation.

HUMIDITE RELATIVE : Supérieure à 75 % en extérieur et 60 % en intérieur

PREPARATION DE SURFACE : Le subjectile doit être exempt de toute trace de graisse, calamine ou rouille
1) Dégraissage aux solvants chlorés ou par jets d'abrasifs
2) Décapage de l'acier de préférence par jets d'abrasifs au degré de soin DS 2 ou DS 2 ½

CARACTERISTIQUES D'EMPLOI A 20 °C

	Brosse	Pistolet Airless	Pistolet pneumatique	Trempé
Diluant	Diluant synthétique	Diluant synthétique	Diluant synthétique	
Dilution	Prêt à l'emploi	0 à 3 %	15 à 20 %	
Viscosité d'emploi	120"	60 à 80"	20 à 30"	Nous consulter
Epaisseur normale du film	50 – 60 µ	50 – 60 µ	50 – 60 µ	
Rendement théorique	120 g/m ²	120 g/m ²	120 g/m ²	



FICHE TECHNIQUE

Nom : FARBALKYDE HES 2

TEMPS DE SECHAGE :	Au toucher : 80 minutes Manipulable : 6 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
---------------------------	--

TEMPS DE RECOUVREMENT :	Mini : 24 heures
--------------------------------	------------------

RECOMMANDATIONS :	Les teintes blanches possèdent une stabilité limitée (jaunissement rapide en extérieur comme en intérieur).
--------------------------	---

<u>HYGIENE ET SECURITE</u>	<i>Consulter impérativement la fiche de données de sécurité</i>
-----------------------------------	--

<u>STOCKAGE :</u>	12 mois en emballage d'origine non ouvert à l'abri de la chaleur et de l'humidité
--------------------------	---

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Fin du document