



FICHE TECHNIQUE

Nom : VERNIS PELABLE

DESIGNATION : Peinture solvantée épaisse pelable à séchage rapide.
CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36005) : Famille: 1 II - Classe: 7al

CONDITIONNEMENT: 17 kg en vernis / 20 kg en teinte

DESTINATION DU PRODUIT:

Destiné à éliminer les graffiti sur la barrière permanente AQUATAG / GRAFFINET peinture ou vernis. Protection temporaire des pièces et équipements métalliques avant livraison. Revêtement de protection de cabines de peintures.

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Ne pas appliquer sur supports gras, contaminés, rouillés, humides, condensants, ou gelés.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES:

Monocouche.
Séchage rapide.
Facilement pelable.
Incolore ou teinté.

ATMOSPHÈRE ET MILIEU:

	Oui	Non		Oui	Non
Intérieur	X		Rural	X	
Extérieur		X	Urbain	X	
Travaux neufs	X		Industriel	X	
Maintenance	X		Maritime		X

MISE EN OEUVRE :

Traitement de surfaces préalable:
DER 1-Nettoyage chimique.
DER 2-Nettoyage au solvant.
DER 3-Décapage chimique.
DER 4-Grenaillage.

APPLICATION :

	Dilution	
Brosse	0 - 5 %	
Rouleau	0 - 5 %	
Trempé	Non concerné	
Pistolet :	Pneumatique	0 - 10 %
	Airless	0 - 5 %
	Electrostatique	Non concerné



FICHE TECHNIQUE

Nom : VERNIS PELABLE

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DUPRODUIT (20°C. 65 %Humidité Relative)

Couleur(s): incolore ou teintes RAL et AFNOR normalisées

Consistance du produit : 60 secondes coupe AFNOR N° 4.

Point éclair (base) : <21°C

Diluant(s) d'application : 504081200

Aspect du film sec: Demi Brillant

Masse volumique - C.O. V.: * 1,10 gr / cm³ - COV base: 560 gr / litre

Extrait sec. *

En volume: 30%

En poids: 48%

Proportion de mélange base + durcisseur:

	BASE	Non concerné	Non concerné
EN POIDS	Non concerné	Non concerné	Non concerné
EN VOLUME	Non concerné	Non concerné	Non concerné

Maturation avant emploi: non concerné

Durée d'utilisation du mélange B +D : non concerné

Rendement théorique par couche à 100 % de transfert: 3,25 à 4,5 m² / kg soit 3,75 à 5 m² / Litre.

Épaisseur du film sec / couche recommandée: * 60 à 80 micromètres soit en humide 260 à 330 micromètres.

Séchage:

Hors poussière: 15 minutes

Sec au Toucher: 60 minutes

Dur à cœur: 48 heures

Étuvage: non concerné

Applicable sur : En protection renforcée sur notre barrière permanente anti graffiti AQUATAG peinture ou vernis.

Recouvrable par : lui même

Délai de recouvrement:

Minimum: 1 heure

Maximum: aucun

Précautions d'application:

La température du support doit être supérieure de 3 °C à celle du point de rosée et inférieure à 30 °C.

Hygiène et Sécurité : Port du masque et des gants

Stockage : 1 an en emballage hermétique d'origine (température >5°C et <30°C)

Ces informations correspondent à l'état actuel de nos connaissances et n'ont d'autre but que de vous renseigner sur nos produits et leurs possibilités d'applications. Elles sont données avec objectivité et n'impliquent aucune garantie de notre part. En raison des évolutions techniques et de nos acquis, les données de la présente fiche peuvent être modifiées et révisées à tout moment. Il appartient à l'utilisateur du produit de vérifier auprès de nos services que cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente.

Fin du document